



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO

0725\FPM\MATs\24

DATA DI EMISSIONE

06/08/2024

BUSINESS AREA

BA Food Packaging Materials

LABORATORIO

Materiali

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Film riciclabile metallizzato matte - Lotto b_20240705_002

Film alluminio matte - Lotto b_2024_U_3

CLIENTE

PACKSTYLE SRL
VIA FIOROLLE, 10/A
36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)

NORMA DI RIFERIMENTO

MI_789101794_2015_Rev.0

DATI GENERALI

- Data ricevimento campioni: 17/07/2024
- Data inizio prove: 22/07/2024
- Data fine prove: 23/07/2024
- Sede del laboratorio: Viale Lombardia, 20/B – 20021 Bollate (MI)
- Luogo di esecuzione prova: Viale Lombardia, 20/B – 20021 Bollate (MI)
- Deviazione dai metodi di prova: NO

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI ESAMINATI

- Film riciclabile metallizzato matte - Lotto b_20240705_002
- Film alluminio matte - Lotto b_2024_U_3

CAMPIONAMENTO E PRELIEVO

Per l'esecuzione della prova sono stati prelevati casualmente, dai campioni consegnati al Laboratorio, i provini richiesti dalla norma tecnica adottata.

Il campionamento è stato effettuato secondo le seguenti modalità.

Figura che ha eseguito il campionamento**Verbale di campionamento**☐ Organismo notificato☐ TAB☐ CSI-CERT☒ Cliente☐ Altro

Numero riferimento
Data emissione

Numero riferimento
Data emissione

Numero riferimento
Data emissione

Numero riferimento
Data emissione

Numero riferimento
Data emissione

DICHIARAZIONE

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato, così come ricevuto.

I dati relativi al campione sono forniti dal cliente e non verificati dal laboratorio, se non espressamente indicato. Il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del laboratorio.

Incertezza di misura (se presente): le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come incertezza estesa, ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%.


Tale fattore k vale 2.

In caso di presenza di giudizio di conformità, quest'ultima viene valutata sommando il valore di incertezza estesa al risultato ottenuto (salvo indicazioni differenti che, nel caso, saranno adeguatamente riportate).


DETERMINAZIONI EFFETTUATE**TRASMITTANZA NEL VISIBILE E VICINO UV**

Registrazione della curva della trasmissione di luce nella regione del vicino UV e visibile (da 200 a 780 nm), mediante misura ottica condotta con spettrofotometro PERKIN ELMER UV/VIS Spectrometer Lambda 35.

RISULTATI



Il film "Film riciclabile metallizzato matte - Lotto b_20240705_002" scherma completamente il passaggio dei raggi UV e nel visibile. La trasmittanza è compresa tra circa lo 0.01-0.04%.




Il film "Film alluminio matte - Lotto b_2024_U_3" scherma completamente il passaggio dei raggi UV e nel visibile. La trasmittanza è compresa tra circa lo 0.01 e 0.04%.

DATA
Date

06/08/2024


Operating Sector Materials

Miriam Zappa



BA Food Packaging Materials

Alberto Taffurelli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed ha validità con decorrenza dalla data di apposizione della firma digitale.